

características

Esmalte à base de copolímeros acrílicos, em dispersão aquosa.

- Resistência às intempéries, salinidades e agentes poluidores
- Excelente lavabilidade
- Impermeável à água
- Permeável ao vapor
- Grande flexibilidade
- Grande durabilidade
- Acabamento de alta qualidade
- Protecção contra a carbonatação dos betões
- Cores: conforme catálogo
- Brilhante **Ref. 601**, ou mate **Ref. 603**

parâmetros técnicos	Esmaltil ref. 601	Esmaltil ref. 603
Viscosidade	3600 – 6000 mPa.s	3600- 5600 mPa.s
Massa volúmica	1.100 – 1.300 g/cm ³	1.150 – 1.300 g/m ³
pH	8.0 – 10.0	8.0 – 9.5
campo de aplicação	Em interiores e exteriores Sobre paredes de reboco, estuque, betão, etc. Cozinhas e casas de banho Em todas as situações em que se pretenda, simultaneamente, elevada protecção e aspecto estético	
métodos de aplicação	<p>Preparação das superfícies</p> <p>Sendo o Esmaltil um esmalte para acabamento, de elevada qualidade, salienta-se a necessidade de uma preparação adequada da base devendo-se evitar a sua aplicação sobre as superfícies irregulares, empenadas, com zonas heterogéneas ou remendos.</p> <p>Para além da preparação e limpeza das superfícies, onde vai ser aplicado o Esmaltil Ref. 601 e 603, aconselha-se, sempre, a aplicação de um dos seguintes primários:</p> <p>Primário Previcril Ref. 750, ou o Selante Ref. 760.</p> <p>Em ambientes húmidos, aplicar como primário/aditivo BIOinteriores Ref. 771, nos interiores (casas de banho, cozinhas, etc.) ou o primário/aditivo BIOexteriores Ref. 772, no exterior.</p> <p>Aplicação</p> <p>Trincha, rolo ou pistola.</p> <p>Para uma melhor lacagem, aconselha-se a sua aplicação em duas demãos podendo a 1ª demão, ser diluída, ate cerca de 10% do seu peso e, a 2ª demão, até 5%.</p>	
limpeza de utensílios	Lavagem com água, imediatamente após a sua utilização.	
tempo de secagem	4 a 6 horas.	
rendimento/consumo	Considerando a grande variedade de suportes, o rendimento estima-se, entre 8 a 12 m ² /l/demão	
embalagens	1L, 5L e 20 L	
armazenagem	Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e cuidadosamente fechadas.	
transporte	Consultar ficha de segurança ref. 601 e 603 ADR/RID: Isento	