

características

Teproniveland 10R é uma argamassa autonivelante rápida de altas prestações para a preparação de pavimentos interiores.

Uma vez endurecido, fica apto para receber todo o tipo de pavimentos ligeiros, cerâmica, parquet, etc.

É um produto de ligantes mistos, conglomerantes hidráulicos aditivados e resinas sintéticas, areias de sílica, secas e seleccionadas.

Tem com principais características alto poder autonivelante, endurecimento rápido, excelente aderência, grande resistência à abrasão, espessuras até 10 mm.

parâmetros técnicos

Teproniveland 10R

Aspecto	pó cinza
Aderência sobre betão	>2 N/mm ²
Resistência à compressão	>25 N/mm ²
Pot-life	15 minutos
Tempo de espera antes de tráfego	2 – 3 horas
Tempo para revestir	12 – 24 horas

métodos de aplicação

Suporte

A base de suporte deve estar limpa, isenta de pó, musgos, óleos, pinturas degradadas, descofrantes, vernizes ou ceras. Deve ser uma superfície dura e estável.

Aplicação

Misturar 6 litros de água limpa a cada 25 Kg e mexer até obter uma pasta fluida e homogénea, com uma misturadora de baixa rotação.

Deixar repousar a mistura durante 2 minutos.

Estender e alisar a pasta obtida com uma palustra.

A espessura recomendada é de 2 a 10 mm.

recomendações

- Respeitar a água de amassadura
- Não juntar água ao produto, depois de este começar a endurecer
- Não aplicar em exteriores, nem em pavimentos com infiltrações por capilaridade
- Não aplicar a temperaturas -5°C e a +30°C
- Respeitar as juntas de dilatação, fraccionamento e perimetrais

rendimento/consumo

1,5 Kg/m²/mm espessura

embalagens

25 Kg

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. Teproniveland 10R

ADR/RID: Isento