

características	Acabamento e nivelamento de pavimentos interiores novos ou antigos, antes da colocação do revestimento final, em zonas de tráfego
campo de aplicação	Superfícies cimentícias
métodos de aplicação	Suporte Os suportes devem estar secos, duros, rígidos, limpos e isento de poeira e gordura/cera. Eliminar por raspagem as leitadas do betão, gesso, ou qualquer revestimento antigo não aderente ou flexível. Aconselha-se aplicação do nosso primário "Selante 904 L" para a preparação do suporte. Aplicação Misturar com um misturador eléctrico lento (500 rpm), com cerca de 300gr a 350gr de água por Kg de produto. A mistura deve ser fluida, homogénea e sem grumos. Deixar repousar +/- 2 minutos. Espalhar a massa sobre o pavimento. Realizar uma primeira passagem, apertando o produto contra o suporte, para preencher os poros. Deixar a massa fluir ajudando a nivelar com a palustra dentada (3 / 4 mm conforme a necessidade do enchimento). Para acabamento ainda mais liso passar o rolo de picos logo após a aplicação.
Espessura aplicação	Espessuras de aplicação: de 2 a 15mm
Revestimentos associados	Revestimentos sintéticos, parquet, cortice, pintura.
Restrições aplicação	Não aplicar em exteriores, nem em pavimentos molhados ou permanentemente em contacto com água
recomendações	- Tempo de repouso após mistura: +/- 2 minutos - Tempo de abertura como autonivelante: +/- 20 minutos - Duração prática de utilização: +/- 20 minutos - Tempo de espera antes da circulação pedonal: +/- 6 a 8 horas - Consumo: +/- 4kg a 5kg por m2 para espessuras aproximadas de 5mm. (pode variar conforme a necessidade do enchimento e condições da superfície). Estes tempos estão determinados a 20°C e podem aumentar a baixas temperaturas, ou diminuir a temperaturas elevadas.
composição	1 Cimentos especiais, resinas poliméricas, areias de sílica e aditivos orgânicos e inorgânicos. Densidade do pó: 1,1 g/cm3. Granulometria: até 0,5 mm. Comportamento ao fogo: M0 (incombustível) (os resultados declarados nesta ficha foram obtidos em ensaios, no entanto estes valores podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com temperaturas mais elevadas.)
embalagens	25 Kg
armazenagem	Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.
transporte	Consultar ficha de segurança ref. Teproniveland 10R ADR/RID: Isento