

características

Tinta acrílica aquosa para telha, à base de resinas acrílicas cujas principais propriedades são:

- Elevada poder de cobertura
- Grande resistência aos agentes atmosféricos
- Excelente durabilidade
- Cor, conforme catálogo

parâmetros técnicos

	TeproTelha
Viscosidade	93 ± 5 KU a 23°C
Massa volúmica	1.33 ± 0,05
Aspecto	Brilho soft

campo de aplicação

Tinta acrílica aquosa para pinturas de telhados exteriores.

métodos de aplicação

Preparação das superfícies

Todas as superfícies devem estar bem secas, isentas de sujidades, poeiras, gorduras, fungos, humidade e restos de tintas. Todas as fendas e fissuras devem ser colmatadas.

Aplicação

Agitar bem o produto até à completa homogeneização.

Trincha ou Rolo, em duas demãos, com um intervalo de 4 a 8 horas entre demãos.

1ª Demão – Diluição até 15% (consoante a absorção da base), com água;

2ª Demão – Sem diluição

Secagem superficial entre 1 a 2 horas.

Temperatura mínima de aplicação de 7°C, sendo de evitar variações bruscas de temperatura durante a aplicação.

limpeza de utensílios

Lavagem com água.

rendimento/consumo

Conforme a rugosidade e absorção da superfície, o rendimento é da ordem dos 8 m²/l/demão.

embalagens

5L e 15L

armazenagem

Armazenar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.

transporte

Consultar ficha de segurança ref. TeproTelha

ADR/RID: Isento